

FEP

Tube flexible

Flexible Schlauch



CARACTÉRISTIQUES

EIGENSCHAFTEN

FEP est un fluoropolymère connu pour ses excellentes propriétés dans de nombreuses applications. Il est utilisé quand la haute température est associée à des environnements de travail agressifs et critiques.

- a une excellente résistance aux produits chimiques
- est extrêmement stable jusqu'à 200°C (392°F)
- a d'excellentes propriétés diélectriques
- reste inaltéré au contact avec de l'oxygène, ozone et rayons ultraviolets
- ignifuge UL94 VO
- ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien
- extrem stabil bis zu 200 °C (392 °F)
- hat hervorragende dielektrische Eigenschaften
- bleibt in Kontakt mit Sauerstoff, Ozon und UV-Strahlen unverändert
- feuerfest nach UL94 VO

TEMPÉRATURE °C

TEMPERATUR °C

FEP peut être employé dans une plage de températures de -60°C à +200°C. Ci-après nous reportons un tableau des pressions exprimées en % en fonction des températures.

20°	50°	80°	150°	200°
100%	50%	35%	30%	10%

APPLICATIONS

ANWENDUNGEN

FEP est très transparent et avec son excellente résistance aux agents atmosphériques, il est idéal dans l'utilisation dans des indicateurs de niveau.

FEP ist sehr transparent und mit seiner hervorragenden Witterungsbeständigkeit, ist ideal für den Einsatz in Messgeräten.

RÉF - KODE	int. Ø inn.	Tolérances Toleranzen	Épaisseur Wand	Tolérances Toleranzen	ext. Ø aus.	Pression à 23°C Druck bei 23°C	Poids Gewicht	Rayon Radius
	mm	mm	mm	mm	mm	éclatement ausbruch	exercice betrieb	gr/m
2x4	2	± 0,10	1	± 0,20	4	80	ATM	26
4x6	4	± 0,15	1	± 0,20	6	50	16	± 37
6x8	6	± 0,15	1	± 0,20	8	35	12	± 51
8x10	8	± 0,20	1	± 0,20	10	28	9	± 66
10x12	10	± 0,20	1	± 0,20	12	21	7	± 80

DATA SHEET

Property	Unit	Specification	Values
Density	G/cm³	D 792	2,15
Melting point	°C	ISO 3416C	270
Water absorption	%	D 570	< 0,01
Dielectric constant	-	D 150 at 10(10x2) Hz	2,1
Dielectric dissipation factor	-	D 150 at 10(10x2) Hz	0,0001
Dielectric strength (10 mils film)	Volt/mil	D 149	> 2000
Volume resistivity	Ohm-cm	D 257	> 10(10x18)
Tensile modulus	PSI	D 638	50000
Flexural modulus	PSI	D 790	95000
Elongation	%	D 1708 - D 638	300
Oxygen index	%	D2863	> 95
Flame resistance	-	UL 94	V0
Hardness	shore D	D 2240	55