

Bestellangaben (Fortsetzung)

Artikelbezeichnung	Text	Ø [mm]	Material	Preis CHF
ZP16BU	Faltenbalgenausführung	16	Urethan	14,40
ZP20BU	Faltenbalgenausführung	20	Urethan	14,40
ZP25BU	Faltenbalgenausführung	25	Urethan	14,40
ZP32BU	Faltenbalgenausführung	32	Urethan	17,50
ZP40BU	Faltenbalgenausführung	40	Urethan	22,70
ZP50BU	Faltenbalgenausführung	50	Urethan	22,70
ZP06BF	Faltenbalgenausführung	6	FKM	11,35
ZP08BF	Faltenbalgenausführung	8	FKM	11,35
ZP10BF	Faltenbalgenausführung	10	FKM	14,70
ZP13BF	Faltenbalgenausführung	13	FKM	14,90
ZP16BF	Faltenbalgenausführung	16	FKM	15,50
ZP20BF	Faltenbalgenausführung	20	FKM	15,50
ZP25BF	Faltenbalgenausführung	25	FKM	15,50
ZP32BF	Faltenbalgenausführung	32	FKM	18,70
ZP40BF	Faltenbalgenausführung	40	FKM	24,40
ZP50BF	Faltenbalgenausführung	50	FKM	24,40

Material und Eigenschaften der Sauger

Eigenschaften											
Material	Shore-Härte HS (+/- 5°)	Temperaturbereich [°C]	Ölbeständig (Benzin)	Ölbeständig (Benzol)	Alkalibeständig	Säurebeständig	Wetterfest	Ozonbeständig	Abriebsfest	Wasserfest	Lösungsmittelfest (Benzol-/toluolhaltig)
NBR	50°	0 bis 120	▲	X	●	●	X	X	▲	●	X
MVQ (Silikon)	40°	-30 bis 200	X	X	●	X	▲	▲	X	●	X
Urethan	60°	0 bis 60	▲	X	X	X	●	▲	▲	X	X
Fluorkautschuk (FKM)	60°	0 bis 250	▲	▲	X	▲	▲	▲	●	▲	▲

- ▲ geringer oder kein Einfluss
 ● Einsatz unter Umständen möglich
 X nicht verwendbar

Die oben stehenden Eigenschaften beziehen sich auf die allgemeinen Materialeigenschaften der verschiedenen Gummistoffe. Die von SMC für die Saugnapfe verwendeten Materialien entsprechen der JIS-Norm für Materialstandards.